

MOORLASTIC® 100% Ακρυλικό Ελαστομερές Αδιάβροχο 055

100% Αδιάβροχο ακρυλικό ελαστομερές επίχρισμα για στεγανοποίηση επιφανειών από μπετόν, σοβά, τούβλα, ξύλα και μέταλλα. Όταν εφαρμοστεί όπως υποδεικνύουν οι οδηγίες παρέχει μια αδιάβροχη, στεγανωτική μεμβράνη η οποία αντέχει στις κλιματολογικές καταπονήσεις και στις θερμοκρασιακές διακυμάνσεις. Έχει την δυνατότητα να γεφυρώνει υπάρχουσες και μελλοντικές μικρές ρωγμές ώστε η επιφάνεια να παραμείνει αδιάβροχη. ΣΗΜΕΙΩΣΗ. Η αντοχή εξαρτάται από την επίτευξη της απαιτούμενης κάλυψης.




Χαρακτηριστικά Προϊόντος

- Υψηλά δομημένο ελαστομερές επίχρισμα, το οποίο γεφυρώνει μικρές ρωγμές
- Στεγανοποιεί κτηριακές εγκαταστάσεις από μπετόν, τσιμέντο από αντίξοες καιρικές συνθήκες
- Ειδική σύνθεση που δεν λερώνει.

Αποχρώσεις : Λευκό και περισσότερες από 3500 αποχρώσεις μέσω του χρωματικού συστήματος Moor-O-Matic.

Τοξικότητα : Δεν περιέχει μόλυβδο και υδράργυρο.

Διαβάθμιση γυαλάδας: 5-15 υπό γωνία παρατήρησης 60°

MAT  ΓΥΑΛΙΣΤΕΡΟ

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Αντοχή σε καιρικές συνθήκες:

Άριστη αντοχή

Αντοχή σε εφελκυσμό στους 25° C:

1,5 N/mm² (ASTM D 412)

Αντοχή σε επιμήκυνση στους 25° C:

380% (ASTM D 412)

Αντοχή σε περιβαλλοντολογικές συνθήκες:

Καλή αντοχή στην ανθράκωση του τσιμέντου

Αντοχή στη θερμοκρασία:

Παρουσιάζει πρέπουσα αντοχή όταν η επιφάνεια εκτίθεται σε συνθήκη θερμοκρασία

Αντοχή στο νερό:

Άριστη αντίσταση στη βροχή και την υγρασία

Αντοχή στη τριβή:

Αντιστέκεται μέτρια στην τριβή

Αντοχή στους διαλύτες:

Καλή αντίσταση σε white spirits. Ευαίσθητο στους αρωματικούς υδρογονάνθρακες και στο οινόπνευμα



ΠΟΕ (Πτητικές Οργανικές Ενώσεις). Οριακή τιμή της ΕΕ για αυτό το προϊόν κατηγορία Α/γ τύπος Υ: (Εξωτερικών τοίχων ορυκτών υποστρωμάτων) 40g/L (2010). Το προϊόν περιέχει κατά μέγιστο 19g/l ΠΟΕ.

Απόδοση 7-9 m ² /L	Στερεά κατ' όγκο 55%	Πάχος Υγρού Φιλμ 125 Μικρά	Πάχος Στεγνού Φιλμ 69 Μικρά
Στέγνωμα στους 20°C Σε 4 ώρες στεγνώνει Σε 24 ώρες επαναβάφεται	Ελαστικότητα 6mm mandrel	Αραιώση Δεν αραιώνεται	Εφαρμογή με Πινέλο, ρολό ή πιστόλι

Προετοιμασία Επιφανείας

Οι επιφάνειες πρέπει να είναι καθαρές, στεγνές, ελεύθερες από σαθρά υλικά, ξεφλουδίσματα, σκόνες, άλατα και λάδια. Τα σαθρά υλικά λειαίνονται και απομακρύνονται με τα κατάλληλα εργαλεία. Γυαλιστερές επιφάνειες γυαλοχαρτάρονται. Οι ρωγμές στοκάρονται με το κατάλληλο υλικό. Εφαρμόζετε 1 ή 2 χέρια 055 MOORLASTIC Ελαστομερές. **Νέο μπετόν, σοβάς, τούβλα:** Ασταρώνετε με 1 χέρι 182 SUPER SPEC. Αδιάβροχο Υπόστρωμα αραιωμένο 20% με White Spirits ή 192 Aqua Grip Οικολογικό Μικρονιζέ Υπόστρωμα. Εφαρμόζετε το 1ο χέρι 055 MOORLASTIC Ελαστομερές. Μετά 24 ώρες εφαρμόζετε 2ο χέρι 055 MOORLASTIC Ελαστομερές. Απόδοση 7-9m² ανά λίτρο το χέρι. **Ξύλο:** Ασταρώνετε με το 572 MOORESTYLE Βελατούρα. Εφαρμόζετε 1 χέρι 055 MOORLASTIC Ελαστομερές. **Μέταλλα:** Ακολουθώντας τις οδηγίες ασταρώνετε τα σίδηρα κατασκευής με το 568 MOORESTYLE Αντισκωριακό Υπόστρωμα, καινούριο γαλβανιζέ με 023 FRESH START, και αλουμίνιο με το 570 MOORESTYLE Αλκυδικό Υπόστρωμα. Τελειώνετε με 1 χέρι 055 MOORLASTIC Ελαστομερές. **Πρώην βαμμένες επιφάνειες:** Ασταρώνετε τοπικά ακάλυπτες επιφάνειες με το 182 SUPER SPEC. Αδιάβροχο Υπόστρωμα. Αφήνετε να στεγνώσει και μετά ασταρώνετε γενικά με το ίδιο υλικό και τελειώνετε με 1 χέρι 055 MOORLASTIC Ελαστομερές.

Εφαρμογή

Ανακατεύετε καλά πριν την χρήση. Χρησιμοποιείται με ρολό, πινέλο ή πιστόλι. Μην το αραιώσετε. Μην εφαρμόζετε σε θερμοκρασίες κάτω από 10° C

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το 055 MOORLASTIC, λόγω του απαραίτητου πάχους στρώματος παραμένει ευαίσθητο στις κρύες και υγρές συνθήκες, περισσότερο από τα κοινά πλαστικά έως ότου στεγνώσει. Για αυτό μην εφαρμόζετε όταν προβλέπονται υψηλή υγρασία ή περίπτωση βροχής, τόσο κατά την επίστρωση όσο και κατά τον απαραίτητο χρόνο στεγνώματος.

Καθαρισμός εργαλείων:

Καθαρίζετε τα εργαλεία αμέσως μετά την χρήση τους με ζεστό νερό και σαπούνι

Οδηγίες Υγείας, Ασφάλειας Και Προστασίας Περιβάλλοντος

Εάν ζητήσετε ιατρική συμβουλή, να έχετε μαζί σας το δοχείο του προϊόντος ή την επικέτα. • Μακριά από παιδιά • Να μην έρθει σε επαφή με τα μάτια, με το δέρμα ή με τα ρούχα • Να αποφεύγεται η ελευθέρωση στο περιβάλλον. • Διάθεση του περιεχομένου και του δοχείου σε κατάλληλο χώρο απορριμμάτων ή ανακύκλωσης σύμφωνα με τους τοπικούς και εθνικούς κανονισμούς. • Να διατηρείται το δοχείο ερμητικά κλειστό. • Περιέχει: 1,2-βενζοσθειάζολ-3(2H)-ονη & μίγμα 5-χλωρο-2-μεθυλο-4-ισοθιαζολιν-3-ονη με 2-μεθυλο-2H-ισοθιαζολ-3-ονη (3:1) • Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική αντίδραση. • Καλέστε το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή ένα γιατρό εάν αισθανθείτε αδιαθεσία • Δελτίο δεδομένων ασφαλείας παρέχεται εφόσον ζητηθεί.

Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων: 210 7793777

Συσκευασία και Αποθήκευση

Μεγέθη: 1lt, 3lt, 10lt **Σημείο Ανάφλεξης :** Δεν αναφλέγεται **Αποθήκευση :** Μη επικίνδυνο, χωρίς ιδιαίτερες απαιτήσεις