MOORSHIELD®
100% Ακρυλικό Σατινέ
103

Υψηλής ποιότητας 100% Ακρυλικό, Αυτοκαθαριζόμενο με εξαιρετικές αντοχές στις καιρικές συνθήκες. Επιτρέπει στην επιφάνεια να αναπνέει δίνοντας τη δυνατότητα στους υδρατμούς να διαφύγουν. Εφαρμόζεται σε επιφάνειες από σοβά, μπετόν, τούβλα και ξύλο. Ιδανικό για επιφάνειες κτιρίων κοντά στη θάλασσα. Αντιστέκεται στην ανάπτυξη της μούχλας.

Χαρακτηριστικά Προϊόντος
- Σατινέ τελείωμα, αυτοκαθαριζόμενο με εξαιρετικές αντοχές
- Αναπνέει και αντιστέκεται στο φουσκάλιασμα
- Ευκολία χρήσης και γρήγορη επαναβαφή
- Δεν ξεθωριάζει
- Αντιστέκεται στην ανάπτυξη της μούχλας

Αποχρώσεις : Λευκό και περισσότερες από 3500 αποχρώσεις μέσω του χρωματικού συστήματος Moor- O- Matic
Τοξικότητα : Δεν περιέχει μόλυβδο και υδράργυρο.
Διαβάθμιση γυαλάδας: 0-8 υπό γωνία παρατήρησης 60° .



Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Αντοχή σε καιρικές συνθήκες
Άριστη αντίσταση στις καιρικές συνθήκες και στην κιμωλίαση, δεν ξεθωριάζει και δεν λερώνει.

Αντοχή στις περιβαλλοντολογικές συνθήκες
Αντιστέκεται καλά στην ανθράκωση του τσιμέντου. Το 103 Moorshield παρουσιάζει R(CO_2) >50m όταν εφαρμοσθεί κατάλληλα

Αντοχή στη θερμοκρασία
Μαλακώνει άνω των 60° C

Αντοχή στη τριβή
Καλή αντίσταση στην τριβή

Αντοχή στους διαλύτες
Καλή αντίσταση σε white spirits. Ευαίσθητο στους αρωματικούς υδρογονάνθρακες και στο οινόπνευμα

ΠΟΕ (Πτητικές Οργανικές Ενώσεις). Το προϊόν αυτό ανήκει στην κατηγορία A/γ τύπος Υ: (επιχρίσματα εξωτερικών τοίχων ορυκτών υποστρωμάτων. Οριακή Τιμή ΠΟΕ: 40g/L (2010) Το προϊόν περιέχει κατά μέγιστο 38g/l ΠΟΕ

Απόδοση	Στερεά κατ΄ όγκο	Πάχος Υγρού Φιλμ	Πάχος Στεγνού Φιλμ
11 – 12 m2/L	41%	102 Μικρά	42 Μικρά

Στέγνωμα στους 20°C	Ελαστικότητα	Αραίωση	Εφαρμογή με
Σε 1 ώρα στεγνώνει Σε 2-4 ώρες επαναβάφεται	6mm mandrel	5% με νερό αν είναι απαραίτητο	Πινέλο, ρολλό ή πιστόλι

Προετοιμασία Επιφάνειας
Οι επιφάνειες πρέπει να είναι καθαρές, στεγνές, ελεύθερες από σαθρά υλικά, ξεφλουδίσματα, σκόνες, άλατα και λάδια. Τα σαθρά υλικά λειαίνονται και απομακρύνονται με τα κατάλληλα εργαλεία. Γυαλιστερές επιφάνειες γυαλοχαρτάρονται. Εφαρμόζετε 2 χέρια 103 MOORSHIELD 100% Ακρυλικό, εφόσον οι επιφάνειες ασταρωθούν με τον τρόπο που σας υποδεικνύουν οι παρακάτω οδηγίες:
Νέο Μπετόν ή Σοβάς: Ασταρώνετε με 182 SUPER SPEC. Αδιάβροχο Υπόστρωμα ή 181 SUPER SPEC. Αντι-αλκαλικό Υπόστρωμα. Αραι ώνετε σύμφωνα με τις οδηγίες.
Άβαφο Μπετόν, Σοβάς ή Τούβλα: Ασταρώνετε με 1 χέρι 182 SUPER SPEC. Αδιάβροχο Υπόστρωμα. Αραιώνετε σύμφωνα με τις οδηγίες.
Πρώην βαμμένες επιφάνειες: Ασταρώνετε με 182 SUPER SPEC ή 181 SUPER SPEC Αντι-αλκαλικό Υπόστρωμα. **Καινούργιο ξύλο:** Ασταρώνετε με 570 MOORESTYLE Αλκυδικό Υπόστρωμα ή 023 FRESH START Ακρυλικό Υπόστρωμα.

Εφαρμογή
Ανακατεύετε καλά πριν τη χρήση. Χρησιμοποιείτε πινέλο, ρολό ή πιστόλι. Χρησιμοποιείτε ρολό με κοντό τρίχωμα σε λείες επιφάνειες. Αραιώστε 5% με καθαρό νερό, αν είναι απαραίτητο. Μην εφαρμόζεται σε θερμοκρασίες κάτω από 10°C. Το στέγνωμα καθυστερεί σε κρύες-υγρές συνθήκες.

Καθαρισμός εργαλείων: Καθαρίζετε τα εργαλεία αμέσως μετά την χρήση τους με ζεστό νερό και σαπούνι. • Μην το αδειάζετε στην αποχέτευση ή σε άλλες πηγές νερού. • Διαχειριστείτε τα άδεια δοχεία υπεύθυνα και σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

Οδηγίες Προφύλαξης • Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα, πλύνετε με άφθονο νερό και σαπούνι. • Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια, πλύνετε τα αμέσως με άφθονο νερό και ζητήστε ιατρική συμβουλή. • Σε περίπτωση κατάποσης ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή. • Για περισσότερες πληροφορίες συμβουλευτείτε το Φυλλάδιο Δεδομένων Ασφαλείας αυτού του προϊόντος. • Προστατεύστε το προϊόν από την παγωνιά. • Μακριά από παιδιά

Συσκευασία και Αποθήκευση
Μεγέθη: 1 λίτρο, 5 λίτρα, 10 λίτρα Σημείο Ανάφλεξης: Δεν αναφλέγεται Αποθήκευση: Μη επικίνδυνο. Χωρίς ιδιαίτερες απαιτήσεις

Benjamin Moore Paints