MOORE'S®

K & B™ Αντιμουχλικό Υπόστρωμα για Κουζίνες & Μπάνια
323 - Εσωτερικής Χρήσης

Υψηλής ποιότητας 100% ακρυλικό, αντιμουχλικό υπόστρωμα. Ειδικά σχεδιασμένο για κουζίνες και μπάνια και άλλες εσωτερικές επιφάνειες με προβλήματα μούχλας. Ιδανικό για καθαρές και σκληρές επιφάνειες. Έχει εξαιρετική πρόσφυση. Ειδική σύνθεση για να μην πιτσιλάει. Για καλύτερα αποτελέσματα συνιστάται η χρήση του σε συνδυασμό με το 322 MOORE΄S K&B ακρυλικό αντιμουχλικό .

Χαρακτηριστικά Προϊόντος

- Για κουζίνες και μπάνια και άλλες εσωτερικές επιφάνειες με σκληρή χρήση και άφθονη παρουσία υδρατμών
- Αντιμυκητικό υπόστρωμα που ελέγχει την ανάπτυξη της μούχλας
- Γρήγορο στέγνωμα, επιτρέπει επαναβαφή την ίδια μέρα
- Καλή πρόσφυση σε καινούριες ή παλιές επιφάνειες
- Δίνει λεία επιφάνεια, για υψηλής ποιότητας τελειώματα
- Χρησιμοποιείται σαν υπόστρωμα για πλαστικά και ριπολίνες

Αποχρώσεις : Λευκό. Χρωματίζεται σε απαλές αποχρώσεις για πρόσθετη καλυπτικότητα
Τοξικότητα : Δεν περιέχει μόλυβδο και υδράργυρο.
Διαβάθμιση γυαλάδας: Ματ.

ΜΑΤ — ΓΥΑΛΙΣΤΕΡΟ
0 5 100

Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Αντοχή σε καιρικές συνθήκες
Δεν συνιστάται για εξωτερική χρήση
Αντοχή στη θερμοκρασία
Αντέχει έως τους 65° C

Αντοχή στο νερό
Άριστη αντίσταση.
Αντοχή στους διαλύτες
Καλή αντίσταση σε white spirits. Ευαίσθητο στους αρωματικούς υδρογονάνθρακες και στο οινόπνευμα

ΠΟΕ (Πτητικές Οργανικές Ενώσεις). Το προϊόν αυτό ανήκει στην κατηγορία Α/ζ τύπος Υ: (αστάρια) και είναι κάτω από τις σχετικές οριακές τιμές της Ε.Ε.:30g/l (2010). Το προϊόν περιέχει κατά μέγιστο 29g/l ΠΟΕ.

Απόδοση	Στερεά κατ΄ όγκο	Πάχος Υγρού Φιλμ	Πάχος Στεγνού Φιλμ
9 – 10 m2/L	33%	111 Μικρά	37 Μικρά

Στέγνωμα στους 20°C	Ελαστικότητα	Αραίωση	Εφαρμογή με
Σε 1 ώρα στεγνώνει Σε 2 ώρες επαναβάφεται	6mm mandrel	5% με νερό	Πινέλο, ρολλό ή πιστόλι

Προετοιμασία Επιφάνειας
Οι επιφάνειες πρέπει να είναι καθαρές, στεγνές, χωρίς σαθρά - ξεφλουδισμένα χρώματα, σκόνες, λάδια και μούχλα. Οι σκληρές ή πρώην βαμμένες επιφάνειες πρέπει να καθαριστούν καλά με νερό και απορρυπαντικό και να ξεπλυθούν καλά. Σαθρά υλικά απομακρύνονται και γυαλοχαρτάρονται.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Εάν υπάρχει μούχλα στην επιφάνεια, αφαιρέστε την με αντιμυκητικό υλικό ακολουθώντας τις οδηγίες του κατασκευαστή. Εφαρμόστε 1 χέρι 323 Αντιμουχλικό Υπόστρωμα για Κουζίνες και Μπάνια σε όλη την επιφάνεια. Τα διάφορα ελαττώματα πρέπει να στοκαριστούν και να ασταρωθούν τοπικά με το ίδιο υλικό.

Εφαρμογή

Ανακατεύετε καλά πριν τη χρήση. Χρησιμοποιείτε πινέλο, ρολό ή πιστόλι. Αραιώνετε 5% με καθαρό νερό. Μην εφαρμόζετε σε θερμοκρασίες κάτω από 10° C. Το στέγνωμα καθυστερεί σε κρύες-υγρές συνθήκες.

Καθαρισμός εργαλείων: Καθαρίζετε τα εργαλεία αμέσως μετά την χρήση τους με ζεστό νερό και σαπούνι

Οδηγίες Υγείας, Ασφάλειας Και Προστασίας Περιβάλλοντος
Εάν ζητήσετε ιατρική συμβουλή, να έχετε μαζί σας το δοχείο του προϊόντος ή την ετικέτα. • Μακριά από παιδιά • Περιέχει: Μίγμα 5-χλωρο-2-μεθυλο-4-ισοθιαζολιν-3-ονη με 2-μεθυλο-2Η-ισοθιαζολ-3-ονη (3:1), 1,2-βενζισοθειαζολ-3(2Η)-ονη, βουτυλοκαρβαμιδικο-3-ιωδο-2-προπυνυλιο και 2-οκτυλο-2Η-ισοθειαζολ-3-ονη. Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική αντίδραση. • Να μην έρθει σε επαφή με τα μάτια, με το δέρμα ή με τα ρούχα. • Απορρίψτε το περιεχόμενο και το δοχείο σε κατάλληλο χώρο απορριμμάτων ή ανακύκλωσης σύμφωνα με τους τοπικούς και εθνικούς κανονισμούς. • Να διατηρείται το δοχείο ερμητικά κλειστό • Να αποφεύγεται η ελευθέρωση στο περιβάλλον. • Περιέχει βιοκτόνο με μυκητοκτόνες και αλγοκτόνες ιδιότητες .Δραστική ουσία βουτυλοκαρβαμιδικο-3-ιωδο-2-προπυνυλιο (55406-53-6) & 2-οκτυλο-2Η-ισοθειαζολ-3-ονη(26530-20-1)και zinc pyrithione (13463-41-7), για την προστασία της επιφάνειας του φιλμ του στεγνού χρώματος. Μην το αδειάζετε στην αποχέτευση. Το υπολειπόμενο νερό από τον καθαρισμό του εξοπλισμού εργασίας δεν πρέπει να περάσει στο έδαφος ή στα επιφανειακά ύδατα. • Καλέστε το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή ένα γιατρό εάν αισθανθείτε αδιαθεσία • Δελτίο δεδομένων ασφαλείας παρέχεται εφόσον ζητηθεί.
Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων: 210 7793777

Συσκευασία και Αποθήκευση
Μεγέθη: 1 λίτρο, 3 λίτρα Σημείο Ανάφλεξης: Δεν αναφλέγεται Αποθήκευση: Μη επικίνδυνο, χωρίς ιδιαίτερες απαιτήσεις

Benjamin Moore Paints