



## CHIEF ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟ ΠΛΑΣΤΙΚΟ

Οικολογικό ματ πλαστικό χρώμα



**Απόδοση:** 11-13 m<sup>2</sup>/lt



**Στέγνωμα:** 1-2 ώρες



**Αραίωση:** 8-10% σε όγκο με νερό.



**Επαναβαφή:** 4-6 ώρες



**Συσκευασία:**

**Λευκό:** 750ml, 3lt, 9lt, 15lt

**Αποχρώσεις:** 1lt, 3lt, 9lt, 15lt



**Εφαρμογή:** Πινέλο, Ρολό, Πιστόλι Airless.

### ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Οικολογικό Ματ πλαστικό χρώμα εσωτερικής χρήσης, κατάλληλο για βαφή καινούριων ή επαναβαφή σοβάδων, μετόν, σπατουλαριστών επιφανειών, γυψοσανίδων. Το CHIEF Οικολογικό Πλαστικό συνδυάζει μεγάλη καλυπτικότητα και λευκότητα, εύκολη και ευχάριστη εφαρμογή λόγω της χαμηλής οσμής του. Δουλεύεται εύκολα και απλώνει θαυμάσια. Ιδανική λύση για επαγγελματίες που ζητούν οικονομική λύση, συνδυασμένη με μεγάλη καλυπτικότητα. Παρουσιάζει καλή αντοχή στο πλύσιμο (EN 13300, class 2). Ελαχιστοποιημένη περιεκτικότητα σε επικίνδυνες ουσίες. Μειωμένη περιεκτικότητα σε πτητικές οργανικές ενώσεις (ΠΟΕ).

### ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

<b>Στιλπνότητα</b>	Ματ με γυαλάδα 4-8 μονάδες στις 85°.
<b>Ειδικό Βάρος</b>	1,33-1,60 kg/lt αναλόγως την απόχρωση
<b>Απόδοση</b>	11-13 m <sup>2</sup> /lt
<b>Αραίωση</b>	8-15% κατ'όγκο με νερό.
<b>Στέγνωμα</b>	Στεγνό στην αφή σε 1-2 ώρες. Το χρώμα αποκτά την πλήρη αντοχή του μετά απο 3-4 εβδομαδες.
<b>Επαναβαφή</b>	4-6 ώρες. Οι χρόνοι αυτοί επιμηκύνονται κάτω από κρύες και υγρές συνθήκες.
<b>VOC/ΠΟΕ</b>	«Ματ επιχρίσματα εσωτερικών τοίχων και οροφών». Τύπος Υ. Οριακή τιμή VOC = 30gr/lt. Μέγιστη περιεκτικότητα VOC προϊόντος έτοιμου προς χρήση = 9,5gr/lt. VOC ή ΠΟΕ: οργανικές πτητικές ενώσεις με σημείο βρασμού <250°C
<b>Αντίσταση στο υγρο πλύσιμο</b>	Κλάση 2 (πρότυπο EN13300 και μέθοδο EN ISO 11998)
<b>Εργαλεία</b>	Πινέλο, ρολό, πιστόλι Airless.
<b>Αποχρώσεις</b>	Λευκό και χιλιάδες αποχρώσεις μέσω του συστήματος ΧΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΘΕΣΕΙΣ.



## ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ

Καθαρίστε καλά τις επιφάνειες από λίπη, σκόνες, λάδια, παλαιά χρώματα, σαθρά κομμάτια, υπόλοιπα μούχλας και υγρασίας κ.λ.π. Ασταρώνουμε με Smaltoplast Universal Primer ενώ επιφάνειες με πρόβλημα λεκέδων από νικοτίνη, καυσαέρια, καπνιά από καλοριφέρ, κάπνα, μαρκαδόρους, μελάνια, μύκητες, μούχλες, υγρασίες, λάδια, graffiti ασταρώνονται με SMALTOX hydro.

## ΕΦΑΡΜΟΓΗ

Ανακατέψτε καλά. Εφαρμόστε ομοιόμορφα μία ή δύο στρώσεις CHIEF πλαστικό. Ελαχιστοποίηση σπατάλης χρώματος: για επιφάνεια 10m<sup>2</sup> και δύο στρώσεις, θα χρειαστείτε 1,6Lt χρώματος.

**Πρόταση!** Ελαττώνουμε τον συνολικό αριθμό στρώσεων σκούρων αποχρώσεων, εφαρμόζοντας πριν SMALTOX hydro ή CHIEF πλαστικό σε γκρι απόχρωση S 1502-Y για εφαρμογή κίτρινων αποχρώσεων, S 1502-R κόκκινων κλπ. ή σε απόχρωση του ίδιου τόνου από πιο καλυπτική βάση.

## ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ

Κατά τη διάρκεια της εργασίας διατηρείτε τα εργαλεία “υγρά” μέσα στο δοχείο ή στη σκάφη με το χρώμα. Στραγγίξτε καλά το χρώμα από τα εργαλεία πίσω στο κουτί και καθαρίστε τα αμέσως με νερό και σαπουνάδα.

## ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Θερμοκρασία του χώρου 8-30°C και σχετική υγρασία χαμηλότερη από 80 %. Αντίξοες συνθήκες κατά την εφαρμογή μπορούν να αλλοιώσουν τις τελικές ιδιότητες του χρώματος.

## ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

Μετά την εφαρμογή κλείστε καλά το δοχείο ώστε να διατηρηθεί σε καλή κατάσταση για μελλοντική χρήση. Αποθηκεύστε σε περιβάλλον δροσερό. Προστατεύστε το υλικό από την παγωνιά και την έκθεση στον ήλιο.

## ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ

Διαβάστε την ετικέτα πριν από τη χρήση. Για αναλυτικές οδηγίες - προφυλάξεις συμβουλευτείτε το Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας του προϊόντος.

Τα τεχνικά δεδομένα και οι οδηγίες που περιλαμβάνονται σε αυτό το τεχνικό φυλλάδιο είναι βασισμένες σε ελέγχους διαπιστευμένων εργαστηρίων και αποτέλεσμα της γνώσης και της εμπειρίας του επιστημονικού προσωπικού της εταιρείας. Η ποιότητα του προϊόντος είναι εγγυημένη από το λειτουργικό σύστημα της εταιρείας το οποίο είναι βασισμένο στις απαιτήσεις των προτύπων ISO 9001,14001 και του κανονισμού EMAS. Ως παραγωγοί δεν φέρουμε καμία ευθύνη για οποιεσδήποτε ζημιές ή φθορές προκληθούν στην περίπτωση που το προϊόν δεν έχει χρησιμοποιηθεί για την κατάλληλη εφαρμογή και σύμφωνα με τις οδηγίες χρήσης του.