



Smaltoxyl TEAK OIL

ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ ΛΑΔΙ ΓΙΑ TEAK & ΕΞΩΤΙΚΑ ΞΥΛΑ



Στέγνωμα: 3 - 4 ώρες



Αραιώση: Έτοιμο προς χρήση.



Επαναβαφή: 6-8 ώρες ή αφού έχει επέλθει σκλήρυνση της πρώτης στρώσης



Απόδοση: 15-17 m²/lt ανά στρώση, σε κατάλληλα προετοιμασμένη επιφάνεια



Συσκευασία: 750ml, 2.5lt

Εφαρμογή: Πινέλο, πανί

ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Το Smaltoxyl TEAK OIL είναι άχρωμο ειδικά επεξεργασμένο λάδι συνδυασμένο με κερί αδιαβροχοποίησης για τη συντήρηση και το φρεσκάρισμα σκληρών ξύλων όπως τικ, μαόνι, ιρόκο και άλλα εξωτικά ξύλα. Κατάλληλο για εσωτερική και εξωτερική χρήση. Αντικαθιστά τα φυσικά έλαια των σκληρών ξύλων που χάνονται λόγω της φθοράς από το χρόνο. Αναδεικνύει και ζωντανεύει τη φυσική ομορφιά των ξύλων προστατεύοντας από το νερό, τον ήλιο, την αλμύρα και τις λιπαρές ουσίες, αφήνοντάς τα ταυτόχρονα να αναπνέουν. Ιδανικό για έπιπλα κήπου και καταστρώματα (deck) από σκληρά ξύλα. Έχει μεγάλη απόδοση, δουλεύεται εύκολα και απλώνει θαυμάσια. Διεισδύει και δεν σχηματίζει φιλμ. Το προϊόν δεν περιέχει βιοκτόνα.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Ειδικό Βάρος	0,80-0,82 kg/lt.
Αραιώση	Έτοιμο προς χρήση
Στέγνωμα	Στεγνό στην αφή 3 - 4 ώρες
Κατηγορία VOC	«Απορροφώμενες βαφές ξύλου». Τύπος Δ. Οριακή τιμή VOC = 700 gr/lt. Μέγιστη περιεκτικότητα VOC προϊόντος έτοιμο προς χρήση= 550 gr/lt. Πληροί τις απαιτήσεις της Νομοθεσίας και μετά το έτος 2011. VOC ή ΠΟΕ: οργανικές πτητικές ενώσεις με σημείο βρασμού < 250 °C.
Απόδοση	15-17 m ² /lt ανά στρώση, σε κατάλληλα προετοιμασμένη επιφάνεια .
Επαναβαφή	Επαναβάφεται σε 6-8 ώρες ή αφού έχει επέλθει σκλήρυνση της πρώτης στρώσης. Οι παραπάνω χρόνοι επιμηκύνονται κάτω από κρύες και υγρές συνθήκες !
Αποχρώσεις	Άχρωμο - Διαφανές.



ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ

Καθαρίστε καλά τις επιφάνειες από λίπη, σκόνες, λάδια, παλαιά βερνίκια κ.λπ. Γυαλοχαρτάρετε καλά για να ανοίξουν οι πόροι του ξύλου και αφαιρέστε τη σκόνη..

ΕΦΑΡΜΟΓΗ

Ανακατεύουμε καλά πριν την εφαρμογή. Εφαρμόζουμε 1-2 στρώσεις συντηρητικό Smaltoxyl TEAK OIL. Σε παλαιά καταπονημένα και ασυντήρητα ξύλα εφαρμόστε επιπλέον στρώση. Πέντε λεπτά μετά την εφαρμογή κάθε στρώσης σκουπίζουμε το επιπλέον υλικό με πανί. Συνιστάται η εφαρμογή του Smaltoxyl TEAK OIL μία φορά το χρόνο για τη σωστή και σε βάθος χρόνου συντήρηση και προστασία των σκληρών ξύλων.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ

Κατά την διάρκεια της εργασίας διατηρείτε τα εργαλεία «υγρά» μέσα στο δοχείο ή στη σκάφη με το βερνίκι. Στραγγίξτε καλά το χρώμα από τα εργαλεία πίσω στο κουτί και καθαρίστε τα με διαλυτικό Smaltolux WHITE SPIRIT και σαπουνάδα.

ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Θερμοκρασία 8-35° C και σχετική υγρασία χαμηλότερη από 85%. Αντίξοες συνθήκες καθυστερούν το στέγνωμα και την ανάπτυξη σκληρότητας.

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

Μετά την εφαρμογή κλείστε καλά το δοχείο ώστε να διατηρηθεί σε καλή κατάσταση για μελλοντική χρήση. Αποθηκεύστε σε περιβάλλον δροσερό. Προστατεύστε το υλικό από την έκθεση στον ήλιο.

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ

Για αναλυτικές οδηγίες ασφαλείας προμηθευτείτε το Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας (MSDS).



Τα τεχνικά δεδομένα και οι οδηγίες που περιλαμβάνονται σε αυτό το τεχνικό φυλλάδιο είναι βασισμένες σε ελέγχους διαπιστευμένων εργαστηρίων και αποτέλεσμα της γνώσης και της εμπειρίας του επιστημονικού προσωπικού της εταιρείας. Η ποιότητα του προϊόντος είναι εγγυημένη από την εταιρεία, η οποία είναι ευθυγραμμισμένη με τις απαιτήσεις των προτύπων ISO 9001, 14001 και του κανονισμού EMAS. Ως παραγωγοί δεν φέρουμε καμία ευθύνη για οποιεσδήποτε ζημιές ή φθορές προκληθούν στην περίπτωση που το προϊόν δεν έχει χρησιμοποιηθεί για την κατάλληλη εφαρμογή και σύμφωνα με τις οδηγίες χρήσης του.